

1=Beständig 2=Bedingt beständig 3=Nicht beständig 4=keine Erfahrungswerte	Polyurethan (PU)	NBR	Viton	PTFE rein	PTFE compound	Polyacetal (POM)	Polyamid (PA)	Hydrolysefestes PU	Silikon (MVQ)	EPDM
	MEDIUM									
Äthylenoxid (-20°C)	3	3	3	1	1	1	1	3	3	2
Äthyltrichlorid	3	3	1	0	0	0	0	3	3	3
Äthylenformiat	0	3	1	0	0	0	0	0	0	2
Äthylglykol (Celoosolve)	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
Äthylhexanol	3	1	1	1	1	0	0	3	2	1
Äthylmercaptan	0	3	1	0	0	0	0	0	3	3
Äthylsilicat	0	1	1	0	0	0	0	0	3	1
Ätzkali	3	2	3	1	1	1	1	3	3	1
Ätznatron	3	1	3	1	1	1	1	3	3	1
Luft	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Luft 100°C	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Luft 200°C	3	3	1	1	1	3	2	3	1	3
Akkumulatorensäure	3	3	1	0	0	0	0	3	3	1
Alaun wässrig	3	1	1	0	0	0	0	3	0	0
alcohol	3	2	1	0	0	0	0	3	1	1
Alkohol	3	2	1	0	0	0	0	3	1	1
allyl acetat	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
allyl alcohol	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0
allyl chlorid	3	0	0	1	1	0	1	3	0	0
Allylacetat	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Allylalkohol	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0
Allylchlorid	3	0	0	1	1	0	1	3	0	0
alum aqueous	3	1	1	0	0	0	0	3	0	0
aluminium acetate aqueous	3	1	3	0	0	0	0	3	3	1
aluminium chlorid	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
aluminium fluorid	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
aluminium hydroxid	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0
aluminium nitrat	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
aluminium phosphat	3	1	1	0	0	0	0	3	1	1
aluminium pot. Sulphat	3	3	3	1	1	2	1	3	0	0
aluminium sulphat	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Aluminiumacetat wässrig	3	1	3	0	0	0	0	3	3	1
Aluminiumchlorid	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Aluminiumfluorid	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Aluminiumhydroxid	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0
Aluminiumnitrat	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Aluminiumphosphat	3	1	1	0	0	0	0	3	1	1
Aluminiumsulfat	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Ameisensäure	3	3	3	1	1	3	3	3	1	1
aminobenzene	3	3	1	1	1	1	2	3	0	1
Aminobenzol	3	3	1	1	1	1	2	3	0	1
ammonia 30%	3	2	3	1	1	1	1	3	1	1
ammonia aqueous	3	2	2	1	1	1	1	3	1	1
ammonia water	3	3	3	1	1	3	3	3	1	1
Ammoniak 30 %	3	2	3	1	1	1	1	3	1	1

1=Beständig 2=Bedingt beständig 3=Nicht beständig 4=keine Erfahrungswerte	Polyurethan (PU)	NBR	Viton	PTFE rein	PTFE compound	Polyacetal (POM)	Polyamid (PA)	Hydrolysefestes PU	Silikon (MVQ)	EPDM
	MEDIUM									
Ammoniak wässrig	3	2	2	1	1	1	1	3	1	1
ammonium acetat	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
ammonium carbonat	3	2	0	1	1	1	1	3	0	1
ammonium chlorid	3	1	2	1	1	1	1	3	0	1
ammonium fluorid	3	1	2	1	1	0	1	3	1	1
ammonium hydrogenfluorid	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
ammonium hydroxide	3	2	2	1	1	1	1	3	1	1
ammonium nitrat	3	1	2	1	1	1	1	3	0	1
ammonium nitrit	3	1	2	0	0	0	0	3	1	1
ammonium phosphat	3	1	2	1	1	1	1	3	1	1
ammonium sulphat	3	1	2	1	1	1	1	3	0	1
ammonium sulphid	3	1	2	1	1	0	1	3	0	1
Ammoniumacetat	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
Ammoniumchlorid	3	1	2	1	1	1	1	3	0	1
Ammoniumfluorid	3	1	2	1	1	0	1	3	1	1
Ammoniumhydrogenfluorid	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
Ammoniumhydroxid	3	2	2	1	1	1	1	3	1	1
Ammoniumkarbonat	3	2	3	1	1	1	1	3	0	1
Ammoniumnitrat	3	1	2	1	1	1	1	3	0	1
Ammoniumnitrit	3	1	2	0	0	0	0	3	1	1
Ammoniumphosphat	3	1	2	1	1	1	1	3	1	1
Ammoniumsulphat	3	1	2	1	1	1	1	3	0	1
Ammoniumsulfid	3	1	2	1	1	0	1	3	0	1
amyl acetat	3	3	3	1	1	1	1	3	3	1
amyl alkohol (pentanol)	2	2	1	1	1	1	1	2	3	1
amyl chlorid	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
Amyl-acetat	3	3	3	1	1	1	1	3	3	1
Amylalkohol (Pentanol)	2	2	1	1	1	1	1	2	3	1
Amylchlorid	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
Anetol	3	0	0	1	1	0	2	3	0	0
anetol	3	0	0	1	1	0	2	3	0	0
Anilin	3	3	1	1	1	1	2	3	0	1
anilin	3	3	1	1	1	1	2	3	0	1
Anisol	3	3	1	1	1	0	1	3	3	3
anisele	3	3	1	1	1	0	1	3	3	3
Anon	3	3	3	1	1	1	1	3	3	2
antichlor	3	1	1	1	1	2	1	3	1	1
antifreeze agents	3	1	1	0	0	0	0	3	1	1
Antimonchlorid	3	1	1	3	3	3	3	3	3	3
antimony chlorid aqueous	3	1	1	3	3	3	3	3	3	3
argon	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0
Arsensäure	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
ASTM – fuel A	1	1	1	0	0	0	0	1	3	3
ASTM – fuel B	2	2	1	0	0	0	0	2	3	3
ASTM – fuel C	3	2	1	0	0	0	0	3	3	3

1=Beständig 2=Bedingt beständig 3=Nicht beständig 4=keine Erfahrungswerte	Polyurethan (PU)	NBR	Viton	PTFE rein	PTFE compound	Polyacetal (POM)	Polyamid (PA)	Hydrolysefestes PU	Silikon (MVQ)	EPDM
	MEDIUM									
ASTM – fuel D	3	3	1	0	0	0	0	3	3	3
ASTM – Kraftstoff A	1	1	1	0	0	0	0	1	3	3
ASTM – Kraftstoff B	2	2	1	0	0	0	0	2	3	3
ASTM – Kraftstoff C	3	2	1	0	0	0	0	3	3	3
ASTM – Kraftstoff D	3	3	1	0	0	0	0	3	3	3
ASTM Öl Nr. 1 100°C	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
ASTM Öl Nr. 1 70°C	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
ASTM Öl Nr. 2 100°C	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3
ASTM Öl Nr. 3 70°C	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3
ASTM Öl Nr. 2 70°C	1	1	1	0	0	0	0	1	1	3
ASTM Öl Nr. 3 100°C	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3
ASTM Öl Nr. 1 100°C	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
ASTM Öl Nr. 1 70°C	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
ASTM Öl Nr. 2 100°C	1	1	1	0	0	0	0	1	2	3
ASTM Öl Nr. 3 70°C	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3
ASTM Öl Nr. 2 70°C	1	1	1	0	0	0	0	1	1	3
ASTM Öl Nr. 3 100°C	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3
barium carbonat	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0
barium chlorid	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
barium hydroxid	3	1	1	1	1	1	1	2	1	1
barium sulphat	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0
barium sulphid	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0
Bariumchlorid	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Bariumhydroxid	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Bariumkarbonat	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0
Bariumsulfat	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0
Bariumsulfid	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0
battery acid	3	3	1	0	0	0	0	3	3	1
Baumwollsaatöl	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3
beer	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
beet juice	1	1	1	0	0	0	0	1	1	2
Benzaldehyd	3	3	3	1	1	1	1	3	0	1
benzaldehyd	3	3	3	1	1	1	1	3	0	1
benzene	3	3	1	1	1	1	1	3	3	3
benzenesulphonic acid	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Benzin	2	1	1	1	1	1	1	2	3	3
Benzin bleifrei	2	2	2	1	1	1	1	2	3	3
Benzin super	2	2	2	1	1	1	1	2	3	3
Benzoessäure	3	1	1	1	1	2	2	3	1	1
benzoic acid	3	1	1	1	1	2	2	3	1	1
Benzol	3	3	1	1	1	1	1	3	3	3
Benzolsulfonsäure	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
benzyl alcohol	3	3	1	1	1	1	3	3	1	1
benzyl benzoate	3	3	1	0	0	0	0	3	0	2
benzyl chlorid	3	3	1	1	1	1	1	3		

1=Beständig 2=Bedingt beständig 3=Nicht beständig 4=keine Erfahrungswerte	Polyurethan (PU)	NBR	Viton	PTFE rein	PTFE compound	Polyacetal (POM)	Polyamid (PA)	Hydrolysefestes PU	Silikon (MVQ)	EPDM
	MEDIUM									
Benzylalkohol	3	3	1	1	1	1	3	3	1	1
Benzylbenzoat	3	3	1	0	0	0	0	3	0	2
Benzylchlorid	3	3	1	1	1	1	1	3	3	3
Bernsteinsäure	3	1	1	1	1	2	0	3	0	1
Bier	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Bisulfitlauge	3	2	1	0	0	0	0	3	0	1
Bitumen	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0
Blausäure	3	2	1	1	1	3	0	3	3	1
belaching liquor 12%	2	3	1	1	1	3	2	2	0	1
Bleiacetat	3	2	3	1	1	1	2	3	3	1
Bleichlauge	2	3	1	1	1	3	2	2	0	1
Bleinitrat	3	1	3	0	0	0	0	3	0	1
Bleietraäthyl	0	2	1	1	1	0	1	0	0	3
bone oil	3	1	1	3	3	3	3	3	3	2
Borax	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1
borax (sodium)	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1
borix acid	3	1	1	1	1	2	1	3	1	1
Borsäure	3	1	1	1	1	2	1	3	1	1
brake fluid 100°C	3	3	3	1	1	1	1	3	1	1
Brantweine	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Bremssflüssigkeit	3	3	3	1	1	1	1	3	1	1
Brom flüssig	3	3	1	1	1	3	3	3	3	3
Bromdämpfe	3	3	1	1	1	3	3	3	3	3
bromine liquid	3	3	1	1	1	3	3	3	3	3
bromine pentafluoride	3	3	3	1	1	1	1	3	3	3
bromine trifluoride	3	3	3	1	1	1	1	3	3	3
bromine vapours	3	3	1	1	1	3	3	3	3	3
bromine water	3	3	1	1	1	3	3	3	3	2
Brompentafluorid	3	3	3	0	0	0	0	3	3	3
Bromtrifluorid	3	3	3	0	0	0	0	3	3	3
Bromwasser	3	3	1	1	1	3	3	3	3	2
Bromwasserstoff	3	0	0	1	1	3	0	3	0	0
Bromwasserstoffsäure	3	3	1	1	1	3	3	3	3	1
Butadien	3	2	1	1	1	1	1	3	3	3
butadiene	3	2	1	1	1	1	1	3	3	3
butadiene liquid	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3
Butan flüssig	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3
Butanal	3	3	3	1	1	2	0	3	0	0
butanetriol	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
butanol	3	2	1	1	1	1	1	3	3	1
Butanon	3	3	3	1	1	2	1	3	3	1
Butansäure	3	0	0	1	1	2	1	3	0	0
Butantriol	0	0	0	1	1	1	0	3	0	0
butene	3	1	1	3	3	3	3	3	2	3
butter	3	1	1	1	1	1	1	3	1	3

1=Beständig 2=Bedingt beständig 3=Nicht beständig 4=keine Erfahrungswerte	Polyurethan (PU)	NBR	Viton	PTFE rein	PTFE compound	Polyacetal (POM)	Polyamid (PA)	Hydrolysefestes PU	Silikon (MVO)	EPDM
	MEDIUM									
Buttersäure	3	0	0	1	1	2	1	3	0	0
butyl acrylate	3	3	3	1	1	0	0	3	0	0
butyl alcohol	3	2	1	1	1	1	1	3	3	1
butyl amine	3	3	3	1	1	0	0	3	2	3
butyl glykol	2	0	0	1	1	1	1	2	0	0
butyl glykol ether	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
butyl mercaptan	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
butyl methacrylate	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
butyl phenol	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Butylacetat	3	3	3	1	1	1	1	3	3	1
Butylacrylat	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Butyldehyd	3	3	3	1	1	2	0	3	0	0
butyldehyd	3	3	3	1	1	2	0	3	0	0
Butylalkohol	3	2	1	1	1	1	1	3	3	1
Butylamine	3	3	3	1	1	0	0	3	2	3
Butylglykol	2	0	0	1	1	1	1	2	0	0
Butylglykoläther	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Butylmercaptan	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Butylmethacrylat	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Butylphenol	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
butyric acid	3	0	0	1	1	2	1	3	0	0
cadium bromide	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
Cadmiumbromid	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
cakao butter	0	3	1	0	0	0	0	0	0	3
calcium acetate	3	1	3	0	0	0	0	3	0	1
calcium arsenate	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
calcium carbonate	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0
calcium chloride alkoholi	0	0	0	1	1	3	3	0	0	0
calcium chloride liquid	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
calcium hydrogensulphite	3	2	1	1	1	1	1	3	0	1
calcium hydroxide	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
calcium hypochlorite	3	3	1	1	1	2	3	3	3	1
calcium nitrate	3	1	1	1	1	1	0	3	1	1
calcium phosphate	3	1	1	0	0	0	0	3	1	1
calcium sulphate	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0
Calciumacetat	3	1	3	0	0	0	0	3	0	1
Calciumarsenat	0	0	0	1	1	1	0	3	0	0
Calciumcarbonat	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0
Calciumchlorid alkoholisch	0	0	0	1	1	3	3	0	0	0
Calciumchlorid wässrig	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Calciumhydroxid	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Calciumhypochlorid	3	3	1	1	1	2	3	3	3	1
Calciumnitrat	3	1	1	1	1	1	0	3	1	1
Calciumphosphat	3	1	1	0	0	0	0	3	1	1
Calciumsulfat	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0

1=Beständig 2=Bedingt beständig 3=Nicht beständig 4=keine Erfahrungswerte	Polyurethan (PU)	NBR	Viton	PTFE rein	PTFE compound	Polyacetal (POM)	Polyamid (PA)	Hydrolysefestes PU	Silikon (MVQ)	EPDM
	MEDIUM									
Calciumsulfid	3	1	1	0	0	0	0	3	1	1
calciumsulfite	3	1	1	0	0	0	0	3	1	1
Campher	3	1	1	1	1	0	1	3	0	3
camphor	3	1	1	1	1	0	1	3	0	3
Caprylsäure	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
carbolic acid	3	3	1	1	1	3	3	3	3	2
Carbolineum	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3
carbon disulphide	2	3	1	1	1	1	1	2	0	3
carbon monoxyde dry	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
carbon tetrachloride	3	3	1	1	1	1	1	3	3	3
carbonic acid	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
capolineum	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3
castor oil	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
caustic potash	3	1	1	1	1	1	1	3	0	0
caustic soda	3	2	3	1	1	1	1	3	3	3
Caustic-soda solution	3	2	3	1	1	1	1	3	3	3
cellulose acetate	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0
Celluloseacetate	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0
cetyl alcohol	0	0	0	1	1	2	3	0	0	0
Cetylalkohol	0	0	0	1	1	2	3	0	0	0
Chlor flüssig	3	0	0	1	1	3	3	3	0	0
Chloraceton	3	3	3	0	0	0	0	3	3	1
choracetone	3	3	3	0	0	0	0	3	3	1
Choräthanol	3	3	1	1	1	2	1	3	0	0
Colranilin	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
Chlorbenzol	3	3	1	1	1	1	1	3	3	3
Chlorbrommethan	3	3	1	1	1	2	1	3	3	0
chlorbrommetane	3	3	1	1	1	2	1	3	3	0
Chlorbutan	3	3	1	1	1	0	0	3	0	0
Chlordioxid	3	3	1	0	0	0	0	3	0	3
Chloressigsäure	3	3	3	1	1	3	3	3	3	2
Chlorgas nass	3	3	1	1	1	3	3	3	3	2
Chlorgas trocken	3	3	1	1	1	3	3	3	3	2
chlorinated lime, aqueous	3	3	1	0	0	0	0	3	3	1
chlorine dioxide	3	3	1	0	0	0	0	3	0	3
chlorine gas dry	3	3	1	1	1	3	3	3	3	2
chlorine gas moist	3	3	1	1	1	3	3	3	3	2
chlorine liquid	3	3	3	1	1	3	3	3	3	2
chlorine water	3	3	1	1	1	3	3	3	3	2
Chlorkalk wässrig	3	3	1	0	0	0	0	3	3	1
Chlormethyl	3	3	1	1	1	0	1	3	3	3
Chloraphtalin	3	3	1	0	0	0	0	3	3	3
chloro acid aqueous 20%	3	3	1	0	0	0	0	3	3	1
chloraniline	0	0	0	1	1	1	0	3	0	0
chlorbenzene	3	3	1	1	1	1	1	3	3	3

1=Beständig 2=Bedingt beständig 3=Nicht beständig 4=keine Erfahrungswerte	Polyurethan (PU)	NBR	Viton	PTFE rein	PTFE compound	Polyacetal (POM)	Polyamid (PA)	Hydrolysefestes PU	Silikon (MVQ)	EPDM
	MEDIUM									
chloroform	3	3	1	1	1	3	2	3	3	3
chloroaphtalene	3	3	1	0	0	0	0	3	3	3
Chloropren	3	3	1	0	0	0	0	3	3	3
chloroprene	3	3	1	0	0	0	0	3	3	3
Chlorsäure	3	3	1	0	0	0	0	3	3	1
Chlorsulfonsäure	3	3	3	1	1	3	3	3	3	3
chlortoluene	3	3	1	0	0	0	0	3	3	3
Chlortoluol	3	3	1	0	0	0	0	3	3	3
Chlorwasser	3	3	1	1	1	3	3	3	3	2
Chlorwasserstoffsäure	3	3	1	1	1	3	3	3	3	1
chromic acid 50%	3	3	1	1	1	2	3	3	3	2
chromic acid anhydride	3	0	0	1	1	3	3	3	0	0
Chromsäure	3	3	1	1	1	2	3	3	3	2
Chromsäurehydrid	3	0	0	1	1	3	3	3	0	0
Chromylchlorid	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
citric acid	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Citronensäure	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1
city gas (coal gas)	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3
cobalt chloride	3	1	1	0	0	0	0	3	1	1
coconut butter	1	1	1	0	0	0	0	1	1	3
cod-liver oil	1	1	1	0	0	0	0	1	1	3
copper acetate	3	2	3	0	0	0	0	3	3	1
copper chloride	3	1	1	1	1	1	0	3	1	1
coppe cyanide	3	1	1	0	0	0	0	3	1	1
copper fluoride	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
copper nitrate	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
copper vitriol	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
cottonseed oil	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3
creosote	3	1	1	1	1	2	0	3	3	3
curde oil	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cumol	3	3	1	0	0	0	0	3	3	3
Cyankali	3	1	1	1	1	3	0	3	1	1
Cyanwasserstoffsäure	3	2	1	1	1	3	0	3	3	1
Cyclohexan	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3
Cyclohexane	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3
cyclohexanol	3	1	1	1	1	1	1	3	3	2
Cyclohexanon	3	3	3	1	1	1	1	3	3	2
cyclohexanone	3	3	3	1	1	1	1	3	3	2
Cymol	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3
Dampf bis 150°C	3	3	3	0	0	0	0	3	3	1
Dampf unter 175°C	3	3	3	1	1	3	3	3	3	1
decahydro-nephatalene	2	2	1	1	1	1	1	2	3	3
Decan	1	1	1	0	0	0	0	1	2	3
decane	1	1	1	0	0	0	0	1	2	3
Dekalin	2	2	1	1	1	1	1	2	3	3
Dextrin	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1

1=Beständig 2=Bedingt beständig 3=Nicht beständig 4=keine Erfahrungswerte	Polyurethan (PU)	NBR	Viton	PTFE rein	PTFE compound	Polyacetal (POM)	Polyamid (PA)	Hydrolysefestes PU	Silikon (MVQ)	EPDM
	MEDIUM									
dextrine	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Diacenonalkohol	3	3	3	1	1	0	1	3	1	1
Diäthanolamin	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
diätanolamine	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
Diäthybenzol	3	0	0	1	1	0	0	3	0	0
diäthyl benene	3	0	0	1	1	0	0	3	0	0
diäthyl ether	2	3	3	1	1	1	1	2	3	3
Diäthyläther	2	3	3	1	1	1	1	2	3	3
Diäthylamin	3	3	3	1	1	0	0	3	2	2
diäthylamine	3	3	3	1	1	0	0	3	2	2
diäthylene glykol	3	1	1	0	0	0	0	3	1	1
Diäthylenglykol	3	1	1	0	0	0	0	3	1	1
Diäthylketon	2	0	0	1	1	2	0	2	0	0
diaketone alcohol	3	3	3	1	1	0	1	3	1	1
dibenzyl ether	3	3	1	0	0	0	0	3	2	2
dibenzyläther	3	3	1	0	0	0	0	3	2	2
dibutyl ether	3	2	1	1	1	0	0	3	3	3
dibutyl phalate	3	3	2	1	1	1	1	3	1	1
dibutyl sebacate	3	3	1	1	1	1	0	3	1	1
Dibutyläther	3	2	1	1	1	0	0	3	3	3
Dibutylphtalat	3	3	2	1	1	1	1	3	1	1
Dibutylsebacat	3	3	1	1	1	1	0	3	1	1
dichloracetit acid	3	3	3	1	1	0	3	3	3	1
Dichloräthan	3	3	1	1	1	2	1	3	3	3
Dichlorbenzol	3	3	1	1	1	0	0	3	3	3
Dichloressigsäure	3	3	3	1	1	0	3	3	3	1
Dichlorisoporyläther	2	3	3	0	0	0	0	2	3	3
Dichlormethan	3	3	2	1	1	2	2	3	3	3
dichlormethane	3	3	2	1	1	2	2	3	3	3
dichlorbenzene	3	3	1	1	1	2	0	3	3	3
dichloroisopropyl ether	2	3	3	0	0	0	0	2	3	3
Diesel fuel	2	1	1	0	0	0	0	2	3	3
Diesekraftstoff	2	1	1	0	0	0	0	2	3	3
diethyl ether (ether)	2	3	3	1	1	1	1	2	3	3
diethyl ketone	2	0	0	1	1	2	0	2	0	0
diglycolic acid	3	2	1	0	0	0	0	3	0	1
Diglykolsäure	3	2	1	0	0	0	0	3	0	1
dihydroxibenzene	0	0	0	1	1	0	3	0	0	0
Dihydroxibenzole	0	0	0	1	1	0	3	0	0	0
diisobutyl ketone	3	3	3	1	1	2	0	3	3	1
Diisobutylketon	3	3	3	1	1	2	0	3	3	1
dimethyl ether	3	3	3	1	1	1	0	3	0	1
dimethyl formamide DMF	3	3	3	1	1	2	1	3	1	1
dimethyl ketone	3	3	3	1	1	2	1	3	2	1
dimethyl phtalat DMP	3	3	1	1	1	1	0	3	0	1

1=Beständig 2=Bedingt beständig 3=Nicht beständig 4=keine Erfahrungswerte	Polyurethan (PU)	NBR	Viton	PTFE rein	PTFE compound	Polyacetal (POM)	Polyamid (PA)	Hydrolysefestes PU	Silikon (MVQ)	EPDM
	MEDIUM									
Dimethyläther	3	3	3	1	1	1	0	3	0	1
Dimethylamin	3	3	3	1	1	1	0	3	3	2
dimethylamine	3	3	3	1	1	1	0	3	3	2
Dimethylanilin	3	3	3	0	0	0	0	3	0	2
diemthylaniline	3	3	3	0	0	0	0	3	0	2
dimehthylbenezene (xylene)	3	3	3	1	1	1	1	3	3	3
Dimethylbenzol	3	3	3	1	1	1	1	3	3	3
dimethlfomamid DMF	3	3	3	1	1	2	1	3	1	1
Dimethylketon	3	3	3	1	1	2	1	3	2	1
Dimethylphtalat DMP	3	3	1	1	1	1	0	3	0	1
dinitrogen tetraoxide	3	3	3	0	0	1	0	3	3	3
Diocthylphtalat DOP	3	3	1	1	1	1	1	3	1	1
diothphtalate DOP	3	3	1	1	1	1	1	3	1	1
diocytl sebacate	2	3	1	0	0	0	0	2	3	1
Diocytsebacat	2	3	1	0	0	0	0	2	3	1
dioxan	3	3	3	1	1	2	1	3	3	2
diphenyl ether	3	3	1	1	1	1	2	3	2	3
Diphenyläther	3	3	1	1	1	1	2	3	2	3
dipropylene glycol	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Dipropylenglykol	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Dodecylalkohol	3	1	1	1	1	0	0	3	0	1
Druckluft	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
edible oil/fat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Eisen II Chlroid	3	1	1	1	1	2	2	3	1	1
Eisen III Chlorid	2	0	0	1	1	2	3	2	0	0
Eisennitrat	3	1	1	1	1	1	1	3	0	0
Einsensulfat	3	1	1	1	1	1	0	3	0	1
Eisessig	3	3	3	1	1	2	3	3	1	1
Elaoil FR, 80°C	3	3	1	3	3	3	3	3	1	1
Erdgas	2	1	1	1	1	1	1	2	3	3
Erdnussöl	2	1	1	0	0	0	0	2	1	3
Erdöl	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3
Essig, Weinessig	3	2	3	1	1	1	1	3	1	1
Essigester	3	3	3	1	1	2	1	3	3	1
Essigsäureäthylester	3	3	3	1	1	2	1	3	3	1
Essigsäureanhydrid	3	3	3	1	1	3	3	3	1	1
Essigsäurebutylester	3	3	3	1	1	1	1	3	3	1
Essigsäuremethylester	3	3	3	1	1	2	1	3	3	2
ethanal (acetaldehyde)	2	3	3	1	1	1	2	2	2	1
ethanol (ethyl alcohol)	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1
ether (diethyl ether)	2	3	3	1	1	1	1	2	3	3
ethereal oils	0	3	2	0	0	0	0	0	0	3
ethyl acetate (acetic esther)	3	3	3	1	1	2	1	3	3	1
ethyl acrylate	3	3	3	1	1	1	1	3	0	1
ethyl alcohol (ethanol)	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1

1=Beständig 2=Bedingt beständig 3=Nicht beständig 4=keine Erfahrungswerte	Polyurethan (PU)	NBR	Viton	PTFE rein	PTFE compound	Polyacetal (POM)	Polyamid (PA)	Hydrolysefestes PU	Silikon (MVQ)	EPDM
	MEDIUM									
ethyl chloracetate	3	0	0	1	1	3	3	3	0	0
ethyl chloride	3	1	1	1	1	2	1	3	3	1
ethyl formate	0	3	1	0	0	0	0	0	0	2
ethyl hexanol	3	1	1	1	1	0	0	3	2	1
ethyl mercaptan	0	3	1	0	0	0	0	0	3	3
ethyl silicate	0	1	1	0	0	0	0	0	3	1
ethylbenzene	3	3	1	1	1	0	0	3	3	3
ethylene (ethene)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
ethylene chlorohydrin	3	3	1	1	1	2	1	3	3	2
ethylene dibromide	3	3	1	1	1	0	0	3	3	3
ethylene dichloride	3	1	1	1	1	2	1	3	3	1
ethylene glycol	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ethylene oxide (-20°C)	3	3	3	1	1	1	1	3	3	2
ethylene trichlorida	3	3	1	0	0	0	0	3	3	3
ethylenediamine	3	2	3	1	1	0	1	3	1	1
fat/ edible oil	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
fatty acid ester	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
fatty acids	1	0	0	1	1	2	2	1	0	0
Fett pflanzlich	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fett tierisch	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fette Speiseöle	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
Fettsäureester	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
Fettsäuren über C6	1	0	0	1	1	2	2	1	0	0
Fichtennadelöl	3	2	1	0	0	0	0	3	0	3
Fischtran	3	1	1	0	0	0	0	3	1	0
fish oil	3	1	1	0	0	0	0	3	1	0
fluid 101 100°C	3	2	1	0	0	0	0	3	0	3
Fluor trocken	3	3	1	1	1	3	3	3	3	2
fluoroisilic acid	3	0	0	1	1	0	0	3	0	0
Fluorkieselsäure	3	0	0	1	1	0	0	3	0	0
Fluronaphtalin	0	0	0	1	1	3	3	0	0	0
fluronitrobenzene	3	3	1	1	1	0	0	3	0	0
Fluornitronbenzol	3	3	1	1	1	0	0	3	0	0
Fluwasserstoffsäure	3	3	1	1	1	3	3	3	3	1
Formaldehyd	2	1	2	1	1	2	1	2	1	1
formaldehyde	2	1	2	1	1	2	1	2	1	1
Formamid	3	3	2	1	1	1	1	3	0	1
formamide	3	3	2	1	1	1	1	3	0	1
Forofixierbad	3	1	1	0	0	0	0	3	0	1
Fotoentwickler	3	1	1	1	1	1	1	3	0	1
Freon 11	3	1	1	1	1	1	1	3	3	3
Freon 12	1	1	2	1	1	0	1	1	3	2
Freon 13	3	1	2	1	1	0	1	3	3	3
Freon 22	3	3	3	1	1	0	1	3	3	1
Frostschutzmittel	3	1	1	0	0	0	0	3	1	1

1=Beständig 2=Bedingt beständig 3=Nicht beständig 4=keine Erfahrungswerte	Polyurethan (PU)	NBR	Viton	PTFE rein	PTFE compound	Polyacetal (POM)	Polyamid (PA)	Hydrolysefestes PU	Siikon (MVQ)	EPDM
	MEDIUM									
Fruchtsäfte	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
fruit juices	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
fuel oil	2	1	1	1	1	1	1	2	2	3
furfuran	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
furfuryl alcohol	3	3	3	1	1	0	1	3	0	1
Furfurylalkohol	3	3	3	1	1	0	1	3	0	1
gallic acid	3	0	0	1	1	0	0	3	0	0
Gallussäure	3	0	0	1	1	0	0	3	0	0
Gasöl	2	1	1	0	0	0	0	2	2	3
gasoil	2	1	1	0	0	0	0	2	2	3
Gasolin	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3
gasoline high-octane	2	2	2	1	1	1	1	2	3	3
gasoline unleaded	2	2	2	1	1	1	1	2	3	3
Gaswasser	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0
gear oil	2	1	1	0	0	0	0	2	2	3
Gelatine wässrig	3	1	1	0	0	0	0	3	1	1
Gerbsäure	2	1	1	1	1	2	0	2	1	1
Getriebeöl	2	3	1	0	0	0	0	2	2	3
glucose	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
glue (size)	3	1	1	0	0	0	0	3	1	1
Glukose	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
glycerin, glycerol	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1
glycerol trinitrate	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1
glycol	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
glycolic acid	3	1	1	1	1	0	0	3	1	1
Glykol	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Glykolsäure	3	1	1	1	1	0	0	3	1	1
Glyzerin, Glyzerol	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Glyzerintrinitrat	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
grape vinegar	3	2	3	1	1	1	1	3	1	1
Grubengas	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Harnstoffe	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Hefe wässrig	3	1	1	0	0	0	0	3	1	1
Heizöl	2	1	1	1	1	1	1	2	2	3
helium	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
Heptan	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3
heptane	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3
Heptanon	3	3	3	0	0	0	0	3	0	2
Hexafluorisopropylen	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0
hexafluorisopropylene	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0
hexahydrobenzene	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3
Hexahydrobenzol	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3
Hexaldehyd	0	3	3	0	0	0	0	0	3	1
hexaldehyde	1	0	3	0	0	0	0	0	3	1
Hexalin	3	1	1	1	1	1	1	3	3	3

1=Beständig 2=Bedingt beständig 3=Nicht beständig 4=keine Erfahrungswerte	Polyurethan (PU)	NBR	Viton	PTFE rein	PTFE compound	Polyacetal (POM)	Polyamid (PA)	Hydrolysefestes PU	Silikon (MVQ)	EPDM
	MEDIUM									
Hexan	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3
hexane	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3
hexane tirole	3	1	1	1	1	1	0	3	3	3
Hexantriol	3	1	1	1	1	1	0	3	3	3
Hexylalkohol	3	1	1	1	1	0	1	3	2	2
Holzöl	2	1	1	0	0	0	0	2	3	3
hydraulics fluids HFA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
hydraulics fluids HFB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
hydraulics fluids HFC	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1
hydraulics fluids HFD-R	3	3	2	1	1	3	3	3	2	2
hydraulics fluids HFD-S	3	3	2	1	1	3	3	3	2	2
Hydraulikflüssigk. HFA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
Hydraulikflüssigk. HFB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
Hydraulikflüssigk. HFC	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1
Hydraulikflüssigk. HFD-R	3	3	2	1	1	3	3	3	2	2
Hydraulikflüssigk. HFD-S	3	3	2	1	1	3	3	3	2	2
Hydrauliköle	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
Hydrazinhydrat	3	2	0	1	1	0	0	3	0	1
hydrobromic acid 50%	3	3	1	1	1	3	3	3	3	1
Hydrochinon	3	0	0	1	1	0	3	3	0	0
hydrochloric acid 10%	3	2	1	1	1	3	3	3	3	1
hydrochloric acid conc.	3	3	3	1	1	3	3	3	3	2
hydrochloric acid fuming	3	3	2	0	0	0	0	3	3	1
hydrochlorid acid	3	3	1	1	1	3	3	3	3	1
hydrocyanic acid	3	2	1	1	1	3	0	3	3	1
hydrogen	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1
hydrogen bromide	3	0	0	1	1	3	3	3	0	0
hydrogen cyanide	3	2	1	1	1	3	0	3	3	1
hydrogen peroxide 3%	3	2	1	1	1	3	2	3	1	1
hydrogen peroxide 90%	3	3	1	1	1	3	2	3	1	3
hydrogen sulphide	3	3	3	1	1	3	1	3	3	1
hydrogensulphite lye	3	2	1	0	0	0	0	3	0	1
hydroiodic acid	3	2	1	1	1	3	0	3	3	1
Hydroxyessigsäure	3	1	1	1	1	0	0	3	1	1
iodine dry	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
iodine moist	3	3	3	1	1	1	3	3	0	0
iodoform	0	0	0	1	1	3	3	0	0	0
iron II chloride	3	1	1	1	1	2	2	3	1	1
iron III chloride	2	0	0	1	1	2	3	2	0	0
ironnitrate	3	1	1	1	1	1	1	3	0	1
ironsulphate	3	1	1	1	1	1	0	3	0	1
isoamyl alcohol	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0
isoamylalkohol	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0
isobutyl acetate	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0
Isobutylacetat	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0

1=Beständig 2=Bedingt beständig 3=Nicht beständig 4=keine Erfahrungswerte	Polyurethan (PU)	NBR	Viton	PTFE rein	PTFE compound	Polyacetal (POM)	Polyamid (PA)	Hydrolysefestes PU	Silikon (MVQ)	EPDM
MEDIUM										
isocatane	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3
Isooktan	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3
isopropyl acetate	3	3	3	1	1	0	1	3	3	1
isopropyl alcohol	3	2	1	1	1	1	1	3	2	1
isopropyl ether	2	2	3	1	1	0	0	2	3	3
Isopropyläther	2	2	3	1	1	0	0	2	3	3
Isopropylalkohol	3	2	1	1	1	1	1	3	2	1
Isopropylchlorid	3	3	1	0	0	0	0	3	3	3
Jauche	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0
Javel water	2	3	1	1	1	3	2	2	2	2
Javelwasser	2	3	1	1	1	3	2	2	2	2
Jod nass	3	3	3	1	1	1	3	3	0	0
Jod trocken	3	3	3	1	1	0	0	3	0	0
Jodoform	0	0	0	1	1	3	3	0	0	0
Jodwasserstoffsäure	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0
Kakaobutter	0	3	1	0	0	0	0	0	0	3
Kaliumacetat	3	2	3	1	1	1	0	3	3	1
Kaliumaluminiumsulfat	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0
Kaliumbichromat	2	0	0	1	1	0	2	2	0	0
Kaliumbisulfat	3	1	1	0	0	0	0	3	1	1
Kaliumborat	3	1	1	1	1	0	0	3	1	1
Kaliumbromat	3	1	1	1	1	0	0	3	1	1
Kaliumbromid	3	1	1	1	1	1	2	3	1	1
Kaliumchlorat	3	3	1	1	1	0	1	3	0	1
Kaliumchlorid	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Kaliumchromat	3	2	1	1	1	1	0	3	0	1
Kaliumcyanid	3	1	1	1	1	1	0	3	1	1
Kaliumhydroxid	3	2	3	1	1	1	1	3	3	1
Kaliumhypochlorit	2	0	0	1	1	3	2	2	0	0
Kaliumjodid	3	1	1	1	1	1	0	3	1	1
Kaliumkarbonat	3	1	1	1	1	1	1	3	0	0
Kaliumnitrat	3	1	1	1	1	1	1	3	3	1
Kaliumperchlorat	3	3	1	1	1	0	0	3	0	1
Kaliumpermanganat	3	3	1	1	1	2	3	3	0	1
Kaliumpersulfat	3	3	1	1	1	1	0	3	0	1
Kaliumsulfat	3	1	1	1	1	1	0	3	1	1
Kaliumsulfid	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
Kaliumsulfit	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
Karbolsäure	3	3	1	1	1	3	3	3	3	2
Kastoröl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kerosin	2	1	1	1	1	1	1	2	3	3
kerosine	2	1	1	1	1	1	1	2	3	3
Ketone (Aceton)	3	3	3	1	1	2	1	3	2	1
Kiefernadelöl	0	1	1	0	0	0	0	0	2	3

1=Beständig 2=Bedingt beständig 3=Nicht beständig 4=keine Erfahrungswerte	Polyurethan (PU)	NBR	Viton	PTFE rein	PTFE compound	Polyacetal (POM)	Polyamid (PA)	Hydrolysefestes PU	Silikon (MVQ)	EPDM
	MEDIUM									
Kieselsäure	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
Kleesäure	3	2	1	1	1	3	3	3	2	1
Knochenöl	0	1	1	0	0	0	0	0	2	3
Kobaltchlorid	3	1	1	0	0	0	0	3	1	1
Kochsalz	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Königswasser	3	3	2	1	1	3	3	3	3	3
Kohlenmonoxid	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
Kohlensäure	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Kohlenstoffdisulfid	2	3	1	1	1	1	1	2	0	3
Kohlenstofftetrachlorid	3	3	1	1	1	1	1	3	3	3
Kokosfett	1	1	1	0	0	0	0	1	1	3
Kreosol	3	3	1	1	1	0	3	3	3	3
Kreosot	3	1	1	1	1	2	0	3	3	3
Kresole	3	3	1	1	1	0	3	3	3	3
Kupferacetat	3	2	3	0	0	0	0	3	3	1
Kupferarsenat	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
Kupferchlorid	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1
Kupfercyanid	3	1	1	0	0	0	0	3	1	1
Kupferfluorid	0	0	0	1	1	1	0	3	0	0
Kupfernitrat	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Kupfervitriol	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Lachgas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
lactam	0	3	3	0	0	0	0	0	0	1
Lactan	0	3	3	0	0	0	0	0	0	1
Lactic acid, aqueous	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1
Lanolin	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0
lanoline	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0
lard	1	1	1	0	0	0	0	1	1	3
laughing gas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
lauric acid	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Laurinsäure	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
lauryl alcohol	3	1	1	1	1	0	0	3	0	1
lauryl chloride	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Laurylalkohol	3	1	1	1	1	0	0	3	0	1
Laurylchlorid	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Lavendelöl	3	2	1	1	1	1	1	3	3	3
lavender oil	3	2	1	1	1	1	1	3	3	3
lead (II) acetate	3	2	3	1	1	1	2	3	3	1
lead nitrate	3	1	3	0	0	0	0	3	0	1
Lebertran	1	1	1	0	0	0	0	1	1	3
Leim	3	1	1	0	0	0	0	3	1	1
Leinsamenöl	2	1	1	1	1	1	1	2	3	3
Leutgas	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3
Likör	3	1	1	0	0	0	0	3	1	1
linseed oil	2	1	1	1	1	1	1	2	3	3

1=Beständig 2=Bedingt beständig 3=Nicht beständig 4=keine Erfahrungswerte	Polyurethan (PU)	NBR	Viton	PTFE rein	PTFE compound	Polyacetal (POM)	Polyamid (PA)	Hydrolysefestes PU	Silikon (MVQ)	EPDM
	MEDIUM									
liqueur	3	1	1	0	0	0	0	3	1	1
liquid manure	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0
lithium bromide	3	1	1	0	0	0	0	3	1	1
lithium chloride	3	1	1	0	0	0	0	3	1	1
Lithiumbromid	3	1	1	0	0	0	0	3	1	1
Lithiumchlorid	3	1	1	0	0	0	0	3	1	1
Luft	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Luft 100°C	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Luft 200°C	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1
Luft Ölfrei 100°C	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1
Luft Ölfrei 150°C	3	3	1	1	1	1	1	3	1	2
Luft Ölfrei 200°C	3	3	1	1	1	3	3	3	1	3
machine oil	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
magnesium carbonate	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0
magnesium chloride	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
magnesium hydroxide	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
magnesium nitrate	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0
magnesiumsulphate	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Magnesiumcarbonat	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0
Magnesiumchlorid	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Magnesiumhydroxid	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Magnesiumnitrat	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0
Magnesiumsulfat	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Maisöl	0	1	1	1	1	1	1	0	1	3
maize oil	0	1	1	1	1	1	1	0	1	3
maleic acid	3	1	1	1	1	0	0	3	0	1
Maleinsäure	3	1	1	1	1	0	0	3	0	1
margarine	3	1	1	1	1	1	1	3	1	3
Maschinenöl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
Meerwasser	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Melasse	3	1	1	0	0	0	0	3	1	1
menthol	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0
mercury	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
methanal	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1
methane (mine gas)	2	1	1	1	1	1	1	2	3	3
Methangas	2	1	1	1	1	1	1	2	3	3
Methanol	3	2	3	1	1	1	2	3	1	1
methanol (wood alcohol)	3	2	3	1	1	1	2	3	1	1
methoxybutyl alcohol	3	3	3	1	1	0	0	3	0	0
Methoxybutylalkohol	3	3	3	1	1	0	0	3	0	0
methyl acetate	3	3	3	1	1	2	1	3	3	2
methyl alcohol	3	2	3	1	1	1	2	3	1	1
methyl benzene	3	3	1	1	1	1	1	3	3	3
methyl bromide	3	3	1	1	1	0	1	3	3	0
methyl chloride	3	3	1	1	1	0	1	3	3	3

1=Beständig 2=Bedingt beständig 3=Nicht beständig 4=keine Erfahrungswerte	Polyurethan (PU)	NBR	Viton	PTFE rein	PTFE compound	Polyacetal (POM)	Polyamid (PA)	Hydrolysefestes PU	Silikon (MVQ)	EPDM
MEDIUM										
methyl chloroform	3	3	3	1	1	2	2	3	1	3
methyl cyanide	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
methyl cyclopentane	3	3	1	0	0	0	0	3	3	3
methyl dichloracetate	3	0	0	1	1	0	3	3	0	0
methyl phenyl ether	3	3	1	1	1	0	1	3	0	3
methyl sulphuric acid	3	3	1	1	1	0	0	3	3	1
Methylacetat	3	3	3	1	1	2	1	3	3	2
Methyläthylketon	3	3	3	1	1	2	1	3	3	2
Methylalkohol	3	2	3	1	1	1	2	3	1	1
Methylamin	3	3	3	1	1	0	0	3	0	1
methylamine	3	3	3	1	1	0	0	3	0	1
Methylbezol	3	3	1	1	1	1	1	3	3	3
Methylbromid	3	3	1	1	1	0	1	3	3	0
methylcellusolve	3	3	3	1	1	2	1	3	0	0
Methylchlorid	3	3	1	1	1	0	1	3	3	3
Methylchloroform	3	3	3	1	1	2	2	3	1	3
Methylcyanid	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
Methylcyclopentan	3	3	1	0	0	0	0	3	3	3
Methyldichloracetat	3	0	0	1	1	0	3	3	0	0
Methylchlorid	3	3	2	1	1	2	2	3	3	3
Methylisobutylketon	3	3	3	1	1	1	1	3	3	2
Methylisobutylketone	3	3	3	1	1	1	1	3	3	2
Methylchloracetat	3	0	0	1	1	0	3	3	0	0
methylmonochloracetate	3	0	0	1	1	0	3	3	0	0
Methylphenyläther	3	3	1	1	1	0	1	3	0	3
Methylschwefelsäure	3	3	1	1	1	0	0	3	3	1
Milch	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Milchsäure	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
milk	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
mine gas	2	1	1	1	1	1	1	2	1	3
mineral oil	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3
Mineralöl	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3
moasses	3	1	1	0	0	0	0	3	1	1
Monoäthanolamin	3	2	3	1	1	0	0	3	2	1
Monochlorbenzol	3	3	1	1	1	1	1	3	3	3
Monochloressigsäure	3	3	3	0	0	0	0	3	3	1
monochloracetic acid	3	3	3	0	0	0	0	3	3	1
monochlorbenzene	3	3	1	1	1	1	1	3	3	3
monoethanolamine	3	2	3	1	1	0	0	3	2	1
Morpholin	3	3	3	1	1	0	0	3	3	1
morpholine	3	3	3	1	1	0	0	3	3	1
myristyl alcohol	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
Myristylalkohol	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
n-butanal	3	3	3	1	1	2	0	3	0	0
n-butyl acetate	3	3	3	1	1	1	1	3	3	1

1=Beständig 2=Bedingt beständig 3=Nicht beständig 4=keine Erfahrungswerte	Polyurethan (PU)	NBR	Viton	PTFE rein	PTFE compound	Polyacetal (POM)	Polyamid (PA)	Hydrolysefestes PU	Silikon (MVQ)	EPDM
	MEDIUM									
n-caprylic acid	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
n-dodexyl alcohol	3	1	1	1	1	0	0	3	0	1
n-hexyl alcohol	3	1	1	1	1	0	1	3	2	2
n-nonyl alcohol	3	0	0	1	1	0	0	3	0	0
Naphta, Erdöl	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3
naphta, mineral oil	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3
naphtalene	2	0	0	1	1	1	1	2	0	0
Naphtalin	2	0	0	1	1	1	1	2	0	0
Natriumacetat	3	2	3	1	1	0	1	3	3	1
Natriumbenzonat	3	1	1	1	1	1	0	3	1	1
Natriumbikarbonat	3	1	1	1	1	1	0	3	1	1
Natriumbisulfat	0	0	0	1	1	1	0	3	0	0
Natriumbisulfit	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Natriumborat	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Natriumbromid	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
Natriumchlorat	3	2	1	1	1	1	0	3	0	1
Natriumchlorid	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Natriumchlorit	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Natriumcyanid	3	1	1	1	1	1	0	3	1	1
Natriumdichromat	3	1	1	0	0	0	0	3	0	1
Natriumfluorid	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
Natriumhydroxid	3	2	3	1	1	1	1	3	3	1
Natriumkarbonat	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Natriumnitrat	3	1	1	1	1	1	1	3	3	1
Natriumchromat	3	1	1	1	1	1	0	3	1	1
Natriumperoxid	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Natriumphosphat	3	1	1	1	1	1	1	3	3	1
Natriumpochlorit	3	3	1	1	1	3	2	3	2	2
Natriumsilikat	3	1	1	1	1	1	1	3	0	1
Natriumsulfat	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Natriumsulfid	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Natriumsulfit	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
Natriumtatraborat	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Natriumthiosulfat	3	1	1	1	1	2	1	3	1	1
Natronlauge	3	2	3	1	1	1	1	3	3	1
Neon	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
nickel acetate	3	2	3	0	0	0	0	3	3	1
nickel chloride	3	1	1	1	1	1	0	3	1	1
nickel nitrate	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0
nickel sulphate	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Nickelacetat	3	2	3	0	0	0	0	3	3	1
Nickelchlorid	3	1	1	1	1	1	0	3	1	1
Nickelnitrat	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0
Nickelsulfat	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
nicotine aqueous	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0

	Polyurethan (PU)	NBR	Viton	PTFE rein	PTFE compound	Polyacetal (POM)	Polyamid (PA)	Hydrolysefestes PU	Silikon (MVQ)	EPDM
1=Beständig 2=Bedingt beständig 3=Nicht beständig 4=keine Erfahrungswerte										
MEDIUM										
Parfüms	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
pafrumes	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
peanut oil	2	1	1	0	0	0	0	2	1	3
pentachloridiphenyl	3	3	1	0	0	0	0	3	3	3
Pentan	1	1	1	0	0	0	0	1	3	3
pentane	1	1	1	0	0	0	0	1	3	3
pentanol	2	2	1	1	1	1	1	2	3	1
Perchloräthylen	3	3	1	1	1	1	2	3	3	3
perchlorethylene	3	3	1	1	1	1	2	3	3	3
perchloric acid	3	3	1	1	1	0	0	3	3	2
Perchlorsäure	3	3	1	1	1	0	0	3	3	2
Petroleum	2	1	1	1	1	1	1	2	3	3
petroleum ether	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3
phenol	3	3	1	1	1	3	3	3	3	2
phenylhydrazine	0	3	1	0	0	0	0	0	0	3
Phenylhydrazin	0	3	1	0	0	0	0	0	0	3
Phosgen flüssig	3	2	1	1	1	0	0	3	0	2
Phosgen gas	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
phosgen gaseous	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
phosgene liquid	0	2	1	1	1	0	0	0	0	2
phosphoric acid	3	3	1	1	1	3	3	3	3	2
Phosphoroxychlorid	0	3	1	1	1	0	0	0	0	0
Phosphorpentoxid	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Phosphorsäure	3	3	1	1	1	3	3	3	3	2
Phosphortrichlorid	3	3	1	1	1	3	3	3	0	1
phosphorus hydride	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
phosphorus oxide	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
phosphorus trichloride	3	3	1	1	1	0	0	3	0	1
Phosphorwasserstoff	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
photographic developer	3	1	1	1	1	1	0	3	0	1
photographic fixing bath	3	1	1	0	0	0	0	3	0	1
pcric acid, aqueous	3	2	1	1	1	2	0	3	3	1
Pikrinsäure wässrig	3	2	1	1	1	2	0	3	3	1
pne-needle oil	0	1	1	0	0	0	0	0	2	3
Piperidin	3	3	3	0	0	0	0	3	3	3
piperidine	3	3	3	0	0	0	0	3	3	3
polyethylene glycol	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
Polyglykol	0	0	0	1	1	1	0	0	0	
potas. acetate	3	2	3	1	1	1	0	3	3	1
potas. bisulphate	3	1	1	0	0	0	0	3	3	1
potas. bromate	3	1	1	1	1	0	0	3	1	1
potas. bromide	3	1	1	1	1	1	2	3	1	1
potas. carbonate	3	1	1	1	1	1	1	3	0	0
potas. chlorate	3	3	1	1	1	0	1	3	0	1
potas. chloride	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1

1=Beständig 2=Bedingt beständig 3=Nicht beständig 4=keine Erfahrungswerte	Polyurethan (PU)	NBR	Viton	PTFE rein	PTFE compound	Polyacetal (POM)	Polyamid (PA)	Hydrolysefestes PU	Silikon (MVQ)	EPDM
	MEDIUM									
potas. chromate	3	2	1	1	1	1	0	3	0	1
potas. cyanide	3	1	1	1	1	1	0	3	1	1
potas. dichlormate	2	0	0	1	1	0	2	2	1	1
potas. hydroxide	3	2	3	1	1	1	1	3	3	1
potas. hypochlorite	2	0	0	1	1	3	2	2	0	0
potas. iodide	3	1	1	1	1	1	0	3	1	1
potas. nitrate	3	1	1	1	1	1	1	3	3	1
potas. perchlorate	3	3	1	1	1	0	0	3	0	1
potas. permanganate 10%	3	3	1	1	1	2	3	3	0	1
potas. persulphate	3	3	1	1	1	1	0	3	0	1
potas. sulphate	3	1	1	1	1	1	0	3	1	1
potas. sulphide	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
potas. sulphite	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
potassium bichromate	2	0	0	1	1	0	2	2	0	0
potassium bichromate	3	1	1	1	1	0	0	3	1	1
Propan flüssig	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0
Propan Gas	2	1	1	0	0	0	0	2	3	3
propanal	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
propane gaseous	2	1	1	0	0	0	0	2	3	3
propane liquid	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0
propionic acid	3	0	0	1	1	2	1	3	0	0
Propionsäure	3	0	0	1	1	2	1	3	0	0
propanol	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Propanon	3	3	3	1	1	2	1	3	2	1
propanone	3	3	3	1	1	2	1	3	2	1
propionic acid	3	3	3	1	1	2	0	3	0	0
Propionsäure	3	3	3	1	1	2	0	3	0	0
propyl acetate	3	3	3	1	1	0	1	3	3	2
propyl alcohol	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
propyl nitrate	3	3	3	0	0	0	0	3	3	2
Propylacetat	3	3	3	1	1	0	1	3	3	2
Propylalkohol	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Propylamin	0	3	3	0	0	0	0	0	3	3
propylamine	0	3	3	0	0	0	0	0	3	3
Propylen	3	3	1	0	0	0	0	3	3	3
propylene glycol	3	1	1	1	1	1	0	3	0	1
propylene oxide	3	3	3	1	1	0	0	3	3	2
Propylenglykol	3	1	1	1	1	1	0	3	0	1
Propylenoxid	3	3	3	1	1	0	0	3	3	2
Propylnitrat	3	3	3	0	0	0	0	3	3	2
Pyridin	3	3	3	1	1	2	1	3	3	2
pyridine	3	3	3	1	1	2	1	3	3	2
pyrogallol	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Pyrrrol	0	3	3	0	0	0	0	0	2	3
pyrrole	0	3	3	0	0	0	0	0	2	3

1=Beständig 2=Bedingt beständig 3=Nicht beständig 4=keine Erfahrungswerte	Polyurethan (PU)	NBR	Viton	PTFE rein	PTFE compound	Polyacetal (POM)	Polyamid (PA)	Hydrolysefestes PU	Silikon (MVQ)	EPDM
	MEDIUM									
Quecksilber	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
rape-seed oil	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
Resorcin	0	0	0	1	1	0	3	0	0	0
recocinol	3	3	3	1	1	3	3	3	0	0
Rizinusöl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
Rohöl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
Rüböl	1	1	1	0	0	0	0	1	1	3
Salpeterige Säure	3	3	1	1	1	3	2	3	3	3
Salpetersäure konz.	3	3	1	1	1	3	3	3	3	3
Salpetersäure rauchend	3	3	2	1	1	3	3	3	3	3
Salzsäure 10%	3	2	1	1	1	3	3	3	3	1
Salzsäure konz.	3	3	1	1	1	3	3	3	3	1
Salzsäure rauchend	3	3	2	0	0	0	0	3	3	1
Sauerstoff	1	0	0	1	1	1	2	1	0	0
Schwefel	3	3	1	1	1	1	1	3	3	3
Schwefeläther	2	3	3	1	1	1	1	2	3	3
Schwefeldichlorid	3	3	1	1	1	3	0	3	3	3
Schwefeldioxid	3	2	1	1	1	2	3	3	3	3
Schwefelhexafluorid	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
Schwefelige Säure	3	2	1	1	1	2	3	3	3	1
Schwefelkohlenstoff	2	3	1	1	1	1	1	2	3	3
Schwefelsäure 20%	3	3	1	1	1	1	3	3	3	1
Schwefelsäure 60%	3	3	1	1	1	3	3	3	3	3
Schwefelsäure 95%	3	3	1	1	1	3	3	3	3	3
Schwefelsäure rauchend	3	3	1	1	1	2	3	3	0	0
Schwefeldioxid	3	3	1	1	1	3	3	3	2	2
Schwefelwasserstoff	3	3	3	1	1	3	1	3	3	1
Schweinefett	1	1	1	0	0	0	0	1	1	3
sea water	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Seewasser	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Silbernitrat	3	2	1	1	1	1	0	3	1	1
silicid acid	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
silicone grease	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1
silicone oil	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1
Silikonfette	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1
Silikonöl	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1
silver nitrate	3	2	1	1	1	1	0	3	1	1
soda	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
sodium acetate	3	2	3	1	1	0	1	3	3	1
sodium benzonate	3	1	1	1	1	1	0	3	1	1
sodium bicarbonate	3	1	1	1	1	1	0	3	1	1
sodium bisulphate	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
sodium bisulphite	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
sodium borate	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
sodium bromide	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0

1=Beständig 2=Bedingt beständig 3=Nicht beständig 4=keine Erfahrungswerte	Polyurethan (PU)	NBR	Viton	PTFE rein	PTFE compound	Polyacetal (POM)	Polyamid (PA)	Hydrolysefestes PU	Silikon (MVQ)	EPDM
	MEDIUM									
sodium carbonate (soda)	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
sodium chlorate	3	2	1	1	1	1	0	3	0	1
sodium chloride	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
sodium chlorite	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
sodium cyanide	3	1	1	1	1	1	0	3	1	1
sodium dichromate	3	1	1	0	0	0	0	3	0	1
sodium fluoride	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
sodium hydroxide	3	2	3	1	1	1	1	3	3	1
sodium hypochlorite	3	3	1	1	1	3	2	3	2	2
sodium nitrate	3	1	1	1	1	1	1	3	3	1
sodium nitrite	3	1	1	1	1	1	0	3	1	1
sodium peroxide	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
sodium phosphate	3	1	1	1	1	1	1	3	3	1
sodium silicate	3	1	1	1	1	1	1	3	0	1
sodium sulphate	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
sodium sulphide	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1
sodium sulphite	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
sodium tetraborate	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Speiseöl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
spirit	3	2	1	1	1	1	1	3	1	1
Spiritus	2	2	1	1	1	1	1	3	1	1
Stärke wässrig	3	1	1	0	0	0	0	3	1	1
stearic acid	3	3	1	1	1	2	1	3	3	3
stearic alcohol	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
Stearinsäure	3	3	1	1	1	2	1	3	3	3
Stearylalkohol	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
Stickstoff	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
Stickstoffetraoxid	3	3	3	0	0	1	0	3	3	3
styrol	3	3	2	1	1	0	1	3	3	3
Sulfurychlorid	0	3	1	1	1	0	0	0	0	2
sulfury chloride	0	3	1	1	1	0	0	0	0	2
sulphur	3	3	1	1	1	1	1	3	3	3
sulphur (II) chloride	3	3	1	1	1	3	0	3	3	3
sulphur dioxide	3	2	1	1	1	2	3	3	3	3
sulphur hexafluoride	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
sulphur trioxide	3	3	1	1	1	3	3	3	2	2
sulphuric acid	3	2	1	3	3	3	3	3	3	1
sulphuric acid 20%	3	3	1	1	1	1	3	3	3	1
sulphuric acid 60%	3	3	1	1	1	3	3	3	3	3
sulphuric acid 95%	3	3	1	1	1	3	3	3	3	3
sulphuric acid fuming	3	3	1	1	1	2	3	3	0	0
sulphuric ether	2	3	3	1	1	1	1	2	3	3
tannic acid	2	1	1	1	1	2	0	2	2	1
Tannin	2	1	1	1	1	2	0	2	2	1
tannin (tannic acid)	2	1	1	1	1	2	0	2	2	1

1=Beständig 2=Bedingt beständig 3=Nicht beständig 4=keine Erfahrungswerte	Polyurethan (PU)	NBR	Viton	PTFE rein	PTFE compound	Polyacetal (POM)	Polyamid (PA)	Hydrolysefestes PU	Silikon (MVQ)	EPDM
	MEDIUM									
tar	0	3	1	1	1	1	1	0	3	3
tar oil	0	3	1	0	0	0	0	0	3	3
tartaric acid	3	1	1	1	1	2	1	3	1	1
Teer	0	3	1	1	1	1	1	0	3	3
Teeröl	0	3	1	0	0	0	0	0	3	3
Terpentinöl	3	2	1	1	1	1	0	3	3	3
Testbenzin	1	1	1	0	0	0	0	1	3	3
Tetraäthylblei	0	2	1	1	1	0	1	0	0	3
Tetrabromäthan	3	3	3	1	1	0	0	3	3	3
Tetachloräthan	3	3	2	1	1	2	0	3	3	3
Tetrachloräthylen	3	3	1	1	1	1	2	3	3	3
Tetrachlorkohlenstoff	3	3	1	1	1	1	1	3	3	3
tetrachloroethane	3	3	2	1	1	2	0	3	3	3
tetrachloroethylene	3	3	1	1	1	1	2	3	3	3
tetrahydrofuran	3	3	3	2	2	2	1	3	3	3
tetrahydronaphatalene	3	3	1	1	1	1	1	3	3	3
Tetrahydronaphatalin	3	3	1	1	1	1	1	3	3	3
Thionchlorid	3	3	1	1	1	2	3	3	0	3
thionyl chloride	3	3	1	1	1	2	3	3	0	3
tin (II) chloride	3	1	1	1	1	0	0	3	0	1
titanium tetrachloride	3	3	1	0	0	0	0	3	3	3
Titantetrachlorid	3	3	1	0	0	0	0	3	3	3
toluene	3	3	1	1	1	1	1	3	3	3
Toluol	3	3	1	1	1	1	1	3	3	3
Trafoöl	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3
transformer oil	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3
Triäthanolamin	3	3	3	1	1	2	1	3	0	2
triäthanolamine	3	3	3	1	1	2	1	3	0	2
Triäthylamin	2	2	2	1	1	1	0	2	3	3
triäthylamine	2	2	2	1	1	1	0	2	3	3
Tributylphosphat	3	3	3	1	1	0	0	3	0	1
tributylphosphate	3	3	3	1	1	0	0	3	0	1
Trichloräthan	2	3	3	1	1	2	2	2	1	3
Trichloräthylen	3	3	1	1	1	2	2	3	3	3
Trichloressigsäure	3	3	3	1	1	0	0	3	0	2
Trichlormethan	3	3	1	1	1	3	2	3	3	3
trichlormethane	2	3	3	1	1	2	2	2	1	3
trichlorethylene	3	3	1	1	1	2	2	3	3	3
trichlormethane	3	3	1	1	1	3	2	3	3	3
triisopropylbenzene	1	1	1	0	0	0	0	1	3	3
Triisopropylbenzol	1	1	1	0	0	0	0	1	3	3
Trinatriumphosphat	3	1	1	0	0	0	0	3	1	1
Überchlorsäure	3	3	1	1	1	0	0	3	3	2
Urin	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
urine	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0



1=Beständig 2=Bedingt beständig 3=Nicht beständig 4=keine Erfahrungswerte	Polyurethan (PU)	NBR	Viton	PTFE rein	PTFE compound	Polyacetal (POM)	Polyamid (PA)	Hydrolysefestes PU	Silikon (MVQ)	EPDM
	MEDIUM									
Vaseline oil	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
Vaselinöl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
vegetable fat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
vinegar	3	2	3	1	1	1	1	3	1	1
vinyl chloride	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
Vinylchlorid	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
Wasser 100°C	3	2	2	1	1	2	3	1	1	1
Wasser bis 65°C	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1
Wasser kohlenensäurehaltig	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Wasser Quellwasser	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Wasser über 65°C	3	1	2	1	1	1	2	1	1	1
Wasserglas	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
Wasserglas Kaliwasserglas	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
Wasserstoff	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1
Wasserstoffsuperoxid 3%	0	2	1	1	1	3	2	0	1	1
Wasserstoffsuperoxid 90%	3	3	1	1	1	3	2	3	1	3
water / spring water	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
water 100°C	3	2	2	1	1	2	3	1	1	1
water carbonated	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
water glass (pot. silicat)	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
water glass (sod. silicat)	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Wein	3	1	1	1	1	2	1	3	1	1

